

Euro Weiß LEF

Plně matová, vnitřní disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin (certifikát TÜV). Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 1. Ideální pro povrchové úpravy nových omítek, sádkartonu a tapet typu "Rauhfaser". Vysoce paropropustná ($sd < 0,1$ m).



Odstín:

Bílá

Báze 1, báze 3

Stupeň lesku:

Tupý mat podle EN 13300

Specifická hmotnost:

Asi 1,60 g/cm³

Složení:

Syntetická disperze se sníženým obsahem škodlivin, titanová běloba, mletý vápenc, voda, aditiva a konzervační prostředky

Balení:

Bílá – 15 l / 12,5 l / 5 l / 2,5 l

Báze - 12,5 l / 7,5 l / 5 l / 2,5 l / 1,25 l

Použití:

Pro nátěry vnitřních stěn

Ředění:

Vodou

Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem

Čištění náradí:

Ihned po použití vodou

Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (+ 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu) lze přetírat po 4 - 5 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

Střední hodnoty spotřeby pro jeden nátěr:

asi 160 – 200 ml/m², což odpovídá vydatnosti asi 5 - 6 m²/litr barvy. Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

Vhodné tónování:

Běžné disperzní tónovací barvy nebo systémové pigmenty ALLFA-color. Přidáním tónovacích komponentů může dojít ke změně deklarovaných vlastností.

Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzdu-

ší a podkladu

Vlastnosti:

Neobsahuje organická rozpouštědla a změkčovadla (certifikát TÜV). Omyvatelná podle DIN 53778, třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300. Velmi dobrá kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 5 - 6 m²/l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Dobré aplikační vlastnosti a optimální plnicí schopnosti nátěru. Barva neobsahuje žádné těkavé organické látky podporující tzv. „fogging“.

Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrové omítky, sádkarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry a skelné tapety.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý a nosný (zbavený všech nepřidrzných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND W nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.

Technické pokyny pro aplikaci:

Materiál lze natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Aplikovat rovnoměrně v dostatečném množství, neroztírat do příliš velké plochy. Pro první nátěr lze naředit asi 5 - 10 % vody, finální nátěr nanášet neředěný, příp. pro zlepšení aplikačních vlastností lze naředit max. 5 % vody.

Upozornění:

Neaplikovat za přímého slunečního svitu, silné cirkulace vzduchu a na rozpálené podklady. Před použitím dobře promíchat. Pokud si nejste

jistí kvalitou podkladu, doporučujeme nanést zkušební vrstvu. V případě tónovaných materiálů je třeba před vlastní aplikací odsouhlasit odstín. Stabilita barevného odstínu závisí na použitém pigmentu. Anorganické pigmenty vykazují vyšší stálobarevnost než organické. U matových, intenzivně tónovaných materiálů může dojít k tzv. „psacímu efektu na veluru“

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně dýchacích cest a očí. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálů a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrně pro recyklaci.

Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.

Kód výrobku:

M-DF01

Datum vydání TL: 20. 01. 2014

Údaje ke stříkání: Dynamický tlak v Bar: 190(160) / Úhel stříkání: 50° / Velikost trysky v inch: 0,021 / Velikost síta v mesh: 60
Velikost trysky v mm: 0,53 / Ředění cca: vodou max. do 5 %

Všeobecné pokyny: Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

Pokyny k odstranění odpadu: Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

