

Miropan Klassik Kratzputz

Univerzálně použitelná silikonová fasádní omítka připravená k přímé aplikaci se zatíranou strukturou „zrno na zrno“. Certifikovaná v rámci zateplovacího systému ALLIGATOR ALLFAtherm. Paropropustná, $sd < 0,14$ m a vodoodpudivá, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$. Materiál je díky použité technologii GUARD odolný proti předčasnému napadení povrchu mechy a lišejníky.



Barva:

Bílá

Stupeň lesku:

Matová.

Hustota / Specifická hmotnost:

Asi $1,90 \text{ g/cm}^3$

Pojivový základ:

Silikonovou pryskyřici zesílená syntetická disperze

Deklarované obsahové látky:

Disperze silikonové pryskyřice, polyakrylátová disperze, titanová běloba, uhličitan vápenatý, silikátová plniva, voda, aditiva, filmotvorné látky, konzervační látky (benzisothiazolinon, methylisothiazolinon).

Balení:

25 kg plastové vědro
Velikost zrna 1,5 mm, 2,0 mm a 3,0 mm.

Použití:

Pouze do venkovního prostředí.

Ředění:

Vodou.

Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem. Skladovatelnost 12 měsíců.

Čištění náradí a znečištěných míst:

Ihned vodou.

Doba schnutí:

Za suchého, teplého počasí (+ 20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu) je omítka odolná dešti po 5 – 6 hodinách. Finální pevnosti dosáhne asi za 20 dní. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání a zrání materiálu zpomalují.

Střední hodnoty spotřeby:

Zrno 1,5 mm: asi $2,5 \text{ kg/m}^2$.

Zrno 2,0 mm: asi $3,0 \text{ kg/m}^2$.

Zrno 3,0 mm: asi $3,6 \text{ kg/m}^2$.

Spotřeba silně kolísá v závislosti

na tloušťce vrstvy, intenzitě strukturování, struktuře podkladu a ředění. Pro určení přesné hodnoty doporučujeme nanést na zkušební plochu.

Nejnižší teplota pro zpracování:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu během aplikace a schnutí.

Vhodné tónování:

Disperzní tónovací barvy, systémové pigmenty ALLFAcolor. Při individuálním tónování je třeba dát pozor na zesvětlení odstínu po zaschnutí materiálu a možnou změnu deklarovaných vlastností.

Vlastnosti:

Odolná proti povětrnosti. Vysoce paropropustná (hodnota $sd < 0,14$ m dle normy EN ISO 7783, odpovídá třídě V 1 dle normy EN 1062-1), málo nasáková na vodu (hodnota $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ dle normy EN 1062-3, odpovídá třídě W 3 dle normy EN 1062-1). Vysoce přídržná, lehce zpracovatelná, odolná proti nárazům. Tónovatelná do široké palety odstínů. Vyrobená s pomocí technologie GUARD s ochranou proti předčasnému napadení mechy, lišejníky a řasami.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyžralý, rozmrzlý, čistý a nosný (zbavený všech nepřidrzných částí včetně solných výkvětů, bednicích tuků a olejů a viditelných částí mechu a lišejníků). Před aplikací na minerální a savé podklady je třeba podklad opatřit základním pigmentovaným nátěrem např. GRUNDIERFARBE WP nebo GRUNDWEISS QUARZ natónovaným do stejného nebo tmavších odstínu, než je vrchní omítka. Kritické podklady opatřit nátěrem s obsahem organických rozpouštědel L-66 TIEFENGRUND a GRUNDIERFARBE pigmentiert

(vhodné i na polystyrén). Na organické málo savé podklady není penetrační nátěr nutný.

Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (všechny omítky, beton, zdivo), zateplovací systémy ETICS, sádkarton, vlákninové desky, prefabrikáty, přídržné staré minerální a organické nátěry.

Technické pokyny pro aplikaci:

Před použitím důkladně promíchat a v případě potřeby lehce naředit vodou na požadovanou konzistenci. Nanášet na podklad nerezovou natahovací lžící v dostatečném množství v tloušťce zrna. Na velké plochy pro zamezení vzniku nevzhledných napojení aplikovat technikou "mokry na mokry" větším počtem pracovníků. Požadovaného vzhledu se dosáhne kruhovým, svislým nebo podélným uhlazováním povrchu plastovým nebo nerezovým hladítkem.

Materiál lze nanášet i pomocí stříkacího zařízení. Pro tuto aplikaci lze použít zařízení s dopravníkem, např. Jaeger Record, Putzmeister nebo PFT, s velikostí trysky 6 – 8 mm (zrno 1,5 mm), 8 – 10 mm (zrno 2 mm) a objemovým výkonem vzduchu 500 l/min.

Upozornění:

Neaplikovat za přímého slunečního svitu, silného větru a na rozpálené podklady. Pokud si nejste jisti kvalitou podkladu, doporučujeme nanést zkušební vrstvu. Během zpracování dbát na to, aby kontaktní plocha natahovací a hladící lžice byla čistá, bez zaschlých zbytků omítky. Odstíny stejného výrobního čísla používat pouze na jednu plochu, přebytky téhož odstínu případně později vzájemně promíchat. Použitá krycí a oddělovací pásy je nutné odstranit, dokud je

Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

materiál vlhký. Pro docílení optimálního vzhledu nanášet pokud možno na rovné podklady.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře, neboť může dojít k poškození střevní flóry. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlité odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Při dlouhodobém působení je výrobek škodlivý pro vodní organismy. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

Výrobek nepodléhá povinnému označování podle směrnice EU 528/2012 (není biocidní produkt). Obsahuje ale tyto biocidní látky: Terbutryl (CAS-Nr. 886-50-0), Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) a Octylisothiazolon (CAS-Nr. 26530-20-1). Uvedené látky mohou způsobit alergickou reakci.

Kód výrobku:

M-SF01 F

Datum vydání TL: 18. 04. 2017



Všeobecné informace:

Technické údaje:

U specifikace technických údajů (hustota, paropropustnost, nasákavost, spotřeba aj.) se vždy jedná o průměrné hodnoty. S ohledem na používání přírodních surovin ve výrobcích může být, v závislosti na jednotlivých dodávkách od různých dodavatelů, konkrétní hodnota nepatrně odlišná, což v žádném případě nemá negativní vliv na deklarované vlastnosti materiálů.

Povětrnostní vlivy:

Pokud dojde po aplikaci u ne zcela zaschlého fasádního materiálu k brzkému zatížení vlhkostí (déšť, rosa, mlha), mohou se z materiálu uvolnit emulgátory event. smáčecí látky. Toto se projevuje na povrchu nátěru (omítky) ve formě bělavého výluhu nebo lesklých ploch. Proto-

že jsou tyto látky rozpustné ve vodě, dojde následně vlivem deště nebo dalších povětrnostních vlivů opět k jejich omytí z povrchu.

Silikátové materiály:

Při aplikaci silikátových materiálů je nejprve třeba nenatírané plochy (především sklo, keramiku, opukové stavební díly, lícové cihly, klempiřské prvky z mědi) dobře zakrýt. Draselné vodní sklo, které je pojiivem těchto produktů, chemicky reaguje se jmenovanými materiály a způsobuje naleptání povrchu, zmatovatění a vznik skvrn. Tyto jevy jsou nevratné.

U silikátových výrobků také může po jejich aplikaci dojít vlivem chemického procesu tuhnutí ke vzniku výkvětů potaše (uhličitanu draselného) na povrchu. Tyto výkvěty se dají po úplném zaschnutí materiálu aplikovaném v interiéru odsát, ve venkovním prostředí se postupně odstraní působením povětrnostních vlivů. Výkvěty, tvořící se při odpařování vody na povrchu aplikovaných materiálů, které se do nátěrové hmoty transportují z podkladu, se však z nátěru zpravidla již odstranit nedají. V závislosti na druhu podkladu, jeho struktuře a sytosti použitého odstínu může v individuálních případech dojít k tvorbě map, viditelných pruhů po napojování při aplikaci válečkem nebo barevných diferencí. Výskyt tohoto jevu je taktéž podmíněn technicky výše uvedeným chemickým procesem v pojivu, povětrnostními vlivy a daným stavem objektu (podkladu) a nelze mu zpravidla zamezit ani použitou technikou aplikace. Proto nelze za tyto jevy převzít jakoukoliv záruku.

Doba schnutí:

Údaje o době schnutí jsou orientační a jsou závislé na povětrnostních podmínkách, teplotě vzduchu a podkladu, relativní vlhkosti a cirkulaci vzduchu, tloušťce aplikovaného materiálu aj. Doba schnutí není totožná s dobou zrání. Doba zrání je vždy delší než doba schnutí. Dochází při ní k docílení finálních vlastností materiálů.

Doba zrání silikátových materiálů se projevuje odpařováním vody a křemičitou reakcí. Přitom reaguje draselné vodní sklo se vzdušným CO₂ do podoby polymerní kyseliny křemičité a vytváří s minerálním podkladem pevně ukotvený a ve vodě nerozpustný křemičitan (silikát).

Doba zrání disperzních materiálů se projevuje filmotvornou reakcí. Odpařováním vody dochází k těsnému uspořádání částic polymeru (disperzního pojiva), tyto částice se vzájemně propojují a tím dochází ke koalescenci a tvorbě filmu, ve

kterém jsou pevně zakotveny všechny složky materiálu (plnivo a pigmenty).

Výše uvedené procesy jsou taktéž silně závislé na povětrnostních podmínkách, teplotě vzduchu a podkladu, relativní vlhkosti a cirkulaci vzduchu, tloušťce aplikovaného materiálu. Doba zrání se běžně pohybuje v délce minimálně 10 – 14 dní, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo specifických vlastností materiálu i několik týdnů.

Stabilita barevného odstínu:

Stabilita barevného odstínu je závislá na použitém pigmentu. Organické pigmenty (německy tzv. „Echtfarben“, jako je červená, oranžová, fialová, žlutá aj.) jsou méně barevně stálé než anorganické pigmenty (německy tzv. „Erdfarben“ – zemité odstíny, jako je okrová, oxidové odstíny červené, zelené, žluté, hnědé, aj.). Na alkalické podklady a do silikátových výrobků lze přidávat pouze světlostálé anorganické pigmenty. Zcela principiálně lze doporučit tónování slaběji pojených materiálů pouze do světlých pastelových tónů. U matových materiálů a materiálů tónovaných do intenzivních sytých odstínů je možný vznik tzv. „psacího efektu na veluru“, kdy po kontaktu nátěru s jakýmkoliv pevným předmětem nebo rukou zůstává na podkladu trvale viditelná stopa s jiným stupněm lesku nebo sytosti barevného tónu.

Technologie GUARD:

Ochrana aplikovaných materiálů před napadením mechy, houbami, řasami a jinými rostlinnými mikroorganismy je časově ohraničená a mimo jiné závislá na konstrukci objektu, klimatickým podnebím a podmínkami v okolí objektu (stromy, vodní plochy, odstup ostatních objektů aj.). Dlouhodobou rezistenci povrchové úpravy před napadením těmito organismy nelze nijak zabezpečit. Vysoce alkalické vlivy mohou účinek konzervace filmu povrchové úpravy podstatně redukovat. Dostatečně silná vrstva aplikace (dvojnásobný nátěr) je v tomto případě žádoucí.

Míchání odstínů:

Před zpracováním tónovaných materiálů je třeba porovnat jednotlivá výrobní čísla a zkušební nátěrem odsouhlasit namíchaný odstín. Případně reklamace po zpracování nemohou být uznány. Drobné barevné odchylky namíchaného odstínu od vzorníku mohou být způsobeny různým úhlem lomu světla, odlišnou strukturou a nasákavostí podkladu, rozdílným pojivovým základem materiálu, stupněm lesku různých druhů materiálů, rozdílem

mezi tiskovou technologií při výrobě vzorníku a vlastním namíchaným materiálem aj. Toto není důvodem k reklamaci. Doporučuje se na jednu plochu aplikovat materiál stejného výrobního čísla a stejné velikosti balení. Menší balení v dodávce je vhodné použít pouze pro podkladové vrstvy nebo smíchat s ostatním materiálem ve větších baleních. Při doobjednávání je třeba uvést číslo odstínu a výrobní číslo (event. datum výroby), jinak na případnou pozdější reklamaci odstínu nebude brán zřetel. Případné zbytky materiálu je vhodné před zpracováním vzájemně smíchat.

Obecné podmínky pro podklady:

Jádrové omítky:

Minerální omítky musí být zreagované a proschlé, jinak může dojít po aplikaci tónovaných materiálů ke změně barevnosti. Obecně pro schnutí platí 1 den na každý milimetr tloušťky nanesené omítky. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Za vysokých teplot a nízké vlhkosti vzduchu se rovněž prodlužuje doba tuhnutí. Lokálně doomítaná místa je vhodné fluátovat.

Vápenopískové (silikátové) cihly:

Podklad musí být suchý, venkovní nátěry aplikovat na rozmrzlý podklad.

Vláknitý cement:

Neošetřený podklad ve venkovním prostředí napenetrovat podkladovým nátěrem s obsahem organických rozpouštědel. Z výroby ošetřený podklad lze ve venkovním prostředí penetrovat i vodou ředitelným podkladovým nátěrem. Z důvodu neošetřené spodní strany a hran cementových výrobků se doporučuje aplikovat difúzně otevřené materiály.

Beton:

Bednicí oleje, tuky a vosky odstranit splachovadlem se smáčecím prostředkem. Viditelnou strusku (sintr) odstranit mechanicky. Zkouškou na smáčivost ověřit savost podkladu. Ošetřený beton ve venkovním prostředí lze penetrovat vodou ředitelnou podkladovou barvou.

Pórobeton:

Při první aplikaci na nový podklad je třeba ve dvou vrstvách nanést celkové množství min. 1800 kg/m² materiálu. Pro renovační vrstvy používat vysoce paropropustné materiály. Při použití tmavých odstínů by stupeň světelné odrazivosti neměl být nižší než 50.

Zdivo z lícových cihel:

Z důvodu možného průsaku látek obsažených v cihlách na povrch je třeba nejprve provést zkušební nátěr. Pro nátěr je třeba použít difúzně otevřené materiály. Na silně pálené a glazované klinkry provést zkušební nátěr za účelem určení přídržnosti zvoleného materiálu.

Sádrové omítky, sádropískové omítky aj:

Event. viditelnou strusku (sintr) odstranit mechanicky. Pro nátěry na nové podklady je třeba použít penetrace s dobrým hloubkovým účinkem.

Sádrokarton (vnitřní):

Podkladovým nátěrem redukovat savost podkladu. Při použití povrchových úprav na přemostění vlakových prasklin celoplošně armovat netkanou textilií (viz produkty z řady Vliesarmierung). Event. prosakující látky na povrch před aplikací dalších materiálů sanovat izolačním nátěrem.

Stavební díly na bázi dřeva (např. OSB desky):

Při použití vodou ředitelných materiálů je třeba počítat s průsakem látek z dřevní hmoty. Tyto je třeba nejprve zaizolovat. Pokud mají být tyto stavební prvky použity v interiéru, doporučuje se dodatečná montáž sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek, jinak je třeba počítat v místě styku jednotlivých desek s tvorbou prasklin.

Plastoelastické spáry:

Plastoelastické spáry nelze natírat ani překrývat pastovitou omítkou, protože z důvodu vysoké pružnosti a roztažnosti těsnící hmoty dojde k popraskání nebo změně barvy aplikovaného materiálu. V jednotlivých případech je třeba nejprve provést zkoušku a posoudit vhodnost použitého materiálu.

Upozornění:

Žádný technický list nemůže detailně postihnout všechnu možnou problematiku, se kterou je možné se setkat v praxi. Z tohoto důvodu nelze vyvodit vznik jakýchkoliv povinností a záruk ze strany výrobce (dovozce) nebo prodejce. Zpracovatel materiálů se v každém případě zavazuje, s přihlédnutím na vlastnosti výrobku a v závislosti na druhu a stavu podkladu, posoudit z odborného hlediska možnou aplikaci daného materiálu. V případě pochybností se správnou aplikací je povinen si vyžádat technickou konzultaci od výrobce nebo dovozce.